

Nº INFORME SIMPLIFICADO 23513
Hoja 1 de 1

FECHA EMISIÓN: 17 de noviembre 2009

FECHA RECEPCIÓN: 3 de noviembre 2009

CLIENTE: POLIURETANOS AISMAR S.A.

SOLICITANTE: EVA EMBÚN

DIRECCIÓN: Avda. del Castellar, s/n
31550 RIBAFORADA (Navarra)

REFERENCIA: BIOBASED 1701

MATERIAL ENTREGADO: Bloque de espuma de poliuretano rígido

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	MÉTODO DE ENSAYO	PROBETA	RESULTADOS	
					CONTENIDO EN CELDAS CERRADAS (%)	CONTENIDO EN CELDAS ABIERTAS (%)
«BIOBASED 1701»	UNE-EN ISO 4590:2005	Determinación del contenido en volumen de celdas abiertas y cerradas en materiales rígidos	Método 1: Descrito en la norma UNE-EN ISO 4590:2006: variación de presión (picnómetro)	1	93,00	7,00
				2	93,12	6,88
				Media	93	7

- Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.
- La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
- Este informe no podrá ser reproducido de forma parcial sin la autorización por escrito de CIDEMCO.